



Parapety wewnętrzne

Karta techniczna

Material	PVC z okleiną			
Wymiary	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Wysokość noska [mm]	Grubość [mm]
	100	6000	40	20
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	480			
	250	1500		
		2000		
2500				
300	1500			
	2000			
	3000			
Przechowywanie	Produkt należy przechowywać w krytych pomieszczeniach, poza zasięgiem urządzeń i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W warunkach zabezpieczających panele przed zanieczyszczeniem, odkształceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.			
Pakowanie	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu	
	100	6000	2 szt.	
	150			
	200			
	250			
	300			
	350			
	400			
	480			
	250 cięte na wymiar z zaślepkami w komplecie	1500	1 szt.	
		2000		
2500				
300 cięte na wymiar z zaślepkami w komplecie	1500	1 szt.		
	2000			
	3000			
Narzędzia	Do cięcia używać piły o drobnych ząbkach.			
Temperatura montażu	Przed montażem należy pozostawić panele w pomieszczeniu, w temperaturze 20°C przez 5h.			
Ważne informacje montażowe	Montaż na klej – oczyszczone podłoże. Szczelinę powstałą między ścianą a parapetem wykończ silikonem.			
Konserwacja	<p>Czyścić za pomocą wilgotnej szmatki lub łagodnego detergentu.</p> <p>Nie zostawiać zabrudzeń płynnych do zaschnięcia.</p> <p>Intensywne szorowanie i użycie mocnych środków czyszczących może zniszczyć powierzchnię panelu lub odbarwić panel.</p> <p>Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników i kwasów ani płynów na bazie tych składników.</p> <p>Nie czyścić ostrymi i szorstkimi ścierkami, gąbkami i szczotkami.</p> <p>Nie pozostawiać środków czyszczących na powierzchni, dokładnie spłukać wodą po czyszczeniu, pozostawienie środków czyszczących na powierzchni może powodować odbarwienia.</p>			



Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Zmiana wymiarów liniowych (skurcz) po 6 h w temp. + 65°C [%]	≤ 0,5
Udarność wg Charpy'ego [kJ/m ²]	≥ 15
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]	≥ 25
Moduł sprężystości przy rozciąganiu [MPa]	≥ 3300
Przyczepność folii do PVC, sprawdzona wytrzymałością na oddzieranie [N/mm]	≥ 2
Temperatura mięknięcia wg Vicata (w oleju) [°C]	≥ 75
Odporność na przyspieszone starzenie przy całkowitej energii napromieniowania 590 MJ/m ² , określona zmianą barwy	jednolita zmiana barwy nie większa niż stopień 3 skali szarej



SZYBKI
MONTAŻ



ŁATWY
MONTAŻ



ODPORNOŚĆ NA
UDERZENIA



ŁATWE
W UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI

